

WYNIKI BADAŃ

KRUSZYWA DO PRODUKCJI MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH

Zlecniodawca: "INK" Sp. z o.o. Oddział Rybaki Zakład Produkcji Kruszyw			
Nazwa materiału zlecniodawcy :		Piasek łamany 0-2	
Pochodzenie	: Rybaki	Data dostarczenia:	11.07.08
		NR LAB.	1484

ANALIZA SITOWA

Pozostaje na sicie #	%	rzędne krzywej
20		
16,0		
12,5		
10,0		
8,0		
6,3	0,0	100,0
4,0	0,4	99,6
2,0	9,6	90,0
0,85	40,8	49,2
0,42	22,2	27,0
0,3	8,5	18,5
0,18	9,4	9,1
0,15	2,2	6,9
0,075	4,7	2,2
< 0,075	2,2	
Razem	100,00	



Skład ziarnowy	Wymagania			wynik badania
	miel	piasek łamany	miesz.drobna granulowana	
Zaw.ziarn mniejszych niż 0,075mm	%	-	-	2,2
Zaw.frakcji 2,0 - 4,0mm, powyżej	%	-	15	9,6
Zaw. nadziarna, nie więcej niż	%	20	15	10,0
Zanieczyszczenia obce, nie więcej niż		0,5	0,1	brak
Zanieczyszczenia organiczne		barwa nie ciemn. niż wzorcowa		brak

Wyniki badań odnoszą się do kruszywa dostarczonego do laboratorium.

ORZECZENIE: Piasek łamany 0,075 - 2,0 wg PN-B-11112:1996 z zawartością 2,2% fr. ≤0,075 mm

KIEROWNIK
 PRACOWNI BETONÓW
Ewa Lenart
 inż. Ewa Lenart

KIEROWNIK
 LABORATORIUM DROGOWEGO
inż. Stanisław Kozioł
 inż. Stanisław Kozioł