



1454

(nr identyfikacyjny jednostki kontrolującej)

"Kruszywa Polskie" S.A. Rybaki, ul. Wdzydzka 4, 83-406 Wąglikowice

(nazwa i adres producenta)

"Kruszywa Polskie" S.A. Oddział w Leśnej, ul. Baworowo 35, 59-820 Leśna

(zakład produkujący)

10

(dwie ostatnie cyfry roku w którym zamieszczone zostało znakowanie)

1454-CPD-181-2

(nr certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji)

PN-EN 13450:2004

(nr normy europejskiej)

Kruszywa na podsypkę kolejową

(zastosowanie)

01/2016

(nr deklaracji właściwości użytkowych)

Kruszywo na podsypkę kolejową 31,5/50 mm

(kod identyfikacyjny wyrobu)

Uziarnienie	Kategoria	A
Zawartość pyłów f [%]	Kategoria	A
Zawartość ziarn drobnych [%]	Kategoria	A
Długość ziarna	Wartość deklarowana	A
Wskaźnik kształtu SI [%]	Kategoria	SI₂₀
Wskaźnik płaskości FI [%]	Kategoria	FI₁₅
Odporność na rozdrabnianie LA _{RB}	Kategoria	LA_{RB}14
Odporność na ścieranie M _{DE} RB	Kategoria	M_{DE}RB7
Gęstość ziarn [Mg/m ³] $\rho_a \rho_{rd} \rho_{ssd}$	Wartość deklarowana	3,07 2,99 3,02
Gęstość nasypowa ρ_o [Mg/m ³]	Wartość deklarowana	1,45
Nasiąkliwość [%]	Wartość deklarowana	≤ 1
Mrozoodporność F [%]	Wartość deklarowana	≤ 1
Mrozoodporność w soli F [%]	Wartość deklarowana	0,7
Zgorzel słoneczna [%] ubytek masy, wzrost współczynnika LA	Kategoria	SB_{LA} ≤ 1 ≤ 8
Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] $f_{1 \max}, f_{2 \max}$	Spełnia wartość progową	≤ 1,2 ≤ 240
Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l] Cd/ Cr/ Cu/ Ni/ Pb/ Zn/ Ba	Wartość deklarowana	0,2 /0,5 /0,5 /0,5 /0,5 /2 /2

Dane niezbędne do identyfikacji partii kruszywa:

Ilość ton, nr faktury:

Dane odbiorcy: